



# Meicon 2K-HS-Klarlack

## Produkt-Information

Meicon 2K-HS-Klarlack ist ein hochglänzender High-Solid Acryl-Klarlack. Aufgrund seines hohen Festkörperanteils können in Verbindung mit Meicon 2K-MS-Härter hohe Schichtstärken erreicht werden. Der Klarlack ist daher geeignet für umweltschonende und rationelle Zweischichtlackierungen. Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischer und mechanischer Belastung.  
 Ergiebigkeit: 6 - 8 m<sup>2</sup> / l.

Farbton	farblos			
Mischungsverhältnis	2:1 nach Volumen			
Härter	Meicon 2K-MS-Härter normal/kurz			
Verdünnung	Meicon 2K-Verdünnung Zugabe ca. 15 - 20%			
Spritzviskosität 20°C	18 - 20 s 4 mm DIN			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	4 - 5 bar	1,4 mm	1 - 2	
Airless / Airmix				
Topfzeit	4 - 6 h			
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 50 µm			
Ablüftzeit	5 - 10 Min. zwischen den Spritzgängen			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20°C		30 Min.	12 h	24 h
Objekttemp. 60°C		5 Min.	30 Min.	2 h

### Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit

Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung
Meicon 2K-HS-Klarlack	entfällt	entzündlich
Meicon 2K-HS-Härter	A II	entzündlich, Xi
Meicon 2K-Verdünnung	A II	enthält aliphatische Polyisocyanate entzündlich, Xn; N

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.