TECHNISCHES MERKBLATT
Meicon 2-K VOC
Klarlack Premium

Meicon 2K-VOC-Klarlack Premium ist ein VOC-konformer High-Solid Acryl Klarlack für die Ganz-und Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen mit besonders brilliantem Klarlackstand und optimalem Verlauf auf und Wasserbasislacken.
Meicon 2K-VOC-Klarlack Premium lässt sich unmittelbar nach forcierter Trocknung optimal polieren und weist hohe Beständigkeit auf.
Geeignet auch als Schutzlack für Neonfarbtöne (Tagesleuchtfarben)

Ergiebigkeit: 10-12 qm/l

Farbton: Farblos

Mischungsverhältnis: 2:1 nach Volumen

Härter: Für Ganzlackierung Meicon 2K-HS-Härter normal, lang
Für Teillackierung Meicon 2K-HS -Härter kurz

Verdünnung: 10-15% Meicon 2K-Verdünnung

Spritzviskosität: 20°C 20-22s 4mm DIN

Verarbeitung:	Spritzdruck:	Spritzdüse:	Spritzgänge:
HVLP	2,5-3 bar	1,3-1,4 mm	1/2 Spritzgang vorlegen + 1 verlaufender Spritzgang
Luft/Fließbecher	3-5 bar	1,3-1,5 mm	dito

Tropfzeit 20°C 2,5h mit **Meicon 2K HS Härter normal**
1h mit **Meicon 2K HS Härter kurz**

Schichtstärke/Trocken 50-60my

Ablüftzeit: 5-10 Min. zwischen den Spritzgängen

Trocknung:	überspritzbar	staubtrocken	grifffest	montagefest
Objekt 20		30 min.	12h	24h
Objekt 60		5 min.	30 min.	2h

VOC-Gesetzgebung: EU Grenzwert für das Produkt (Kat B7d) 420 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält max. 411 g/l VOC

Hinweise:
Verarbeitsbedingungen: Ab +10°C und bis 75% rel. Luftfeuchte.

Kennzeichnung: **Meicon 2K-HS-VOC Premium Klarlack**

VbF: Entfällt

Gefahrstoffverordnung: Entzündlich

Lagerung:
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr !