



Standoblue

Color Blend / Color Blend Lang

- **Zum Beilackieren von Standoblue Basecoat**
- **Einfache Handhabung**
- **Spritzfertig**



Technische Beschreibung:

- Sortiment transparenter Blender für unterschiedliche klimatische Bedingungen

Standoblue Color Blend / Color Blend Lang

Untergrund:

Reparaturarbeiten wie üblich
vorgearbeitet, siehe Standox
Lackiersysteme S1 und S3; für alternative
Einsätze von Standoblue Color Blend /
Color Blend Lang siehe Standox
Lackiersysteme S15.1 - 15.4. Füllerfläche
so klein wie möglich halten.

Vorbehandlung / Reinigung:



Untergrundvorbehandlung
beachten! Siehe Standox
Lackiersystem S1




Falls das Tragen der persön-
lichen Schutzausrüstung nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist,
wird es von uns empfohlen.

Verarbeitung:

Beilackieren mit Standoblue Basecoat und Standoblue Color Blend / Color Blend Lang

- Den beizulackierenden Bereich mit einem Spritzgang
Standoblue Color Blend / Color Blend Lang lackieren.
- In Abhängigkeit von der Größe der Reparaturstelle mit
reduziertem Druck (1,5 - 2,0 bar) in den nassen
Standoblue Color-Blend-/ Color-Blend-Lang-Film
beilackieren mit eingestelltem Standoblue Basecoat.
- Eingestellten Standoblue Basecoat bis zum Rand des
nassen Films auftragen und gesamten Reparaturbereich
mit einem normalen Spritzgang Standoblue Basecoat
deckend lackieren.
- Mit einem Effektspritzgang in den nassen Standoblue
Color-Blend-/ Color-Blend-Lang-Film auslaufend
beilackieren.
- Siehe Standox Lackiersysteme S15.1 - S15.4 für
besondere Spot-Repair- und Beilackieranwendungen.
- Standoblue Color Blend wird bei normalen klimatischen
Bedingungen empfohlen.
- Standoblue Color Blend Lang wird empfohlen bei
niedriger Luftfeuchtigkeit, d.h. <30%, und / oder bei
Temperaturen über 30°C.



Nach Abschluss der Reparatur matt ablüften

Standoblue Color Blend / Color Blend Lang

Flammpunkt:

- 62 - 69°C / 143,6 - 156,2°F

Spezifisches Gewicht:

- 1,00 - 1,01 g/cm³

Festkörperanteil

(ohne Verdünnungszugabe):

- 14,2 - 17,2 Gew.-%
- 12,7 - 15,7 Vol.-%

Theoretische

Ergiebigkeit:

- 20,8 - 23,9 qm/l bei 8 micron
Trockenschichtdicke

Reinigung der Geräte:

Nach Gebrauch reinigen mit Standox Reinigungs-
verdünnung

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.